

承 认 书

APPROVAL SHEET

客户名称:

CUSTOMER _____

品 名:

PARTNAME _____ 民用级多层片式瓷介电容器

规 格:

SPECIFICATION _____ 0805、1206 系列

日 期:


DATE _____ 2021-3-4

制 造		客 户	
APPROVAL		APPROVAL	
拟制	批准	检验	批准
刘云成	王勇军		



确认后请回传此封面到广东风华邦科电子有限公司 (Fax: 0758-8522808)

1 型号规格表示方法



① 尺寸规格

尺寸规格	0805	1206
长×宽 (mm)	2.03×1.27	3.20×1.52
长×宽 (inch)	(0.08×0.05)	(0.12×0.06)

② 介质种类

介质种类	CG	B
介质材料	C0G (I类)	X7R (II类)

③ 标称容量 (单位: pF)

表示方式	对应容量	说明
0R5	0.5	头两位为有效数字, 第三位数字为0的个数, R为小数点。
101	10×10^1	

④ 容量误差级别

代号	J	K	M
容量允许偏差	±5%	±10%	±20%

⑤ 额定电压: 头两位为有效数字, 第三位数字为0的个数。

表示方式	500	102
对应电压值 (V)	50×10^0	10×10^2

⑥ 端头材料

代号	N
端头类别	三层电镀端头

⑦ 包装形式

代号	B	T
包装形式	散包装	编带包装

2 尺寸及结构

2.1 尺寸





表1 单位: mm

尺寸代号	外形尺寸			
	L	W	Tmax	e
0805	2.03±0.30	1.27±0.20	0.90	0.50±0.20
1206	3.20±0.30	1.52±0.25	1.25	0.50±0.25

2.2 结构



① 电容器瓷体 ② 电容器内电极 ③ 介质层 ④ 引出端

3 产品型号参数

表 2

型号规格	温度特性	电容量 (pF)	损耗角正切	绝缘电阻 (MΩ)	额定电压 (V)	介质耐电压
0805CG101J500N	COG	100	≤0.15%	≥10000	50	125V 5S 无击穿
0805CG751J500N	COG	750	≤0.15%	≥10000	50	125V 5S 无击穿
0805CG102J500N	COG	1000	≤0.15%	≥10000	50	125V 5S 无击穿
0805B102K501N	X7R	1000	≤2.5%	≥4000	500	750V 5S 无击穿
0805B104K500N	X7R	100000	≤3.5%	≥1000	50	125V 5S 无击穿
1206CG330J500N	COG	33	≤0.173%	≥10000	50	125V 5S 无击穿
1206CG470J102N	COG	47	≤0.152%	≥10000	1000	1200V 5S 无击穿

1206CG101J102N	COG	100	$\leq 0.15\%$	≥ 10000	1000	1200V 5S 无击穿
1206CG101K102N	COG	100	$\leq 0.15\%$	≥ 10000	1000	1200V 5S 无击穿
1206CG121J102N	COG	120	$\leq 0.15\%$	≥ 10000	1000	1200V 5S 无击穿
1206CG221J102N	COG	220	$\leq 0.15\%$	≥ 10000	1000	1200V 5S 无击穿
1206CG331J102N	COG	330	$\leq 0.15\%$	≥ 10000	1000	1200V 5S 无击穿
1206CG471J102N	COG	470	$\leq 0.15\%$	≥ 10000	1000	1200V 5S 无击穿
1206CG102J500N	COG	1000	$\leq 0.15\%$	≥ 10000	50	125V 5S 无击穿
1206B101K202N	X7R	100	$\leq 2.5\%$	≥ 4000	2000	2400V 5S 无击穿
1206B221K202N	X7R	220	$\leq 2.5\%$	≥ 4000	2000	2400V 5S 无击穿
1206B471K102N	X7R	470	$\leq 2.5\%$	≥ 4000	1000	1200V 5S 无击穿
1206B681K202N	X7R	680	$\leq 2.5\%$	≥ 4000	2000	1200V 5S 无击穿
1206B681K102N	X7R	680	$\leq 2.5\%$	≥ 4000	1000	1200V 5S 无击穿
1206B102K202N	X7R	1000	$\leq 2.5\%$	≥ 4000	2000	2400V 5S 无击穿
1206B152K102N	X7R	1500	$\leq 2.5\%$	≥ 4000	1000	1200V 5S 无击穿
1206B222K102N	X7R	2200	$\leq 2.5\%$	≥ 4000	1000	1200V 5S 无击穿
1206B332K102N	X7R	3300	$\leq 2.5\%$	≥ 4000	1000	1200V 5S 无击穿
1206B472K102N	X7R	4700	$\leq 2.5\%$	≥ 4000	1000	1200V 5S 无击穿
1206B562K102N	X7R	5600	$\leq 2.5\%$	≥ 4000	1000	1200V 5S 无击穿
1206B103K102N	X7R	10000	$\leq 2.5\%$	≥ 4000	1000	1200V 5S 无击穿
1206B273K501N	X7R	27000	$\leq 2.5\%$	≥ 3700	500	750V 5S 无击穿

4 测试条件与方法

4.1 外观初查

目视或用 5~10 倍放大镜 100%检查下列项目：

- a) 产品的主体不应有变形、破损等现象；
- b) 外观应无凹陷、裂纹、棱边毛刺、粘附外来杂质，也不应出现起层或引出端金属化层脱落现象。

4.2 常温测试

在室温下，按产品要求进行 100%测试，电参数应符合表 2 规定。

5 电容量、损耗角正切、绝缘电阻、介质耐电压、尺寸、外观、可焊性抽检。

样品根据检验批的大小按表 3 抽样方案抽取，可焊性样品可用表 2 测试后的电气不合格品。

测试方法及见表 4。

5.1 抽样方案

表 3

批量大小	样本大小		
	电性能	尺寸、外观	可焊性
1~13	100%	100%	--
14~125	100%	13	13
126~150	125	13	13
151~280	125	20	13
281~500	125	29	13
501~1200	125	34	13
1201~3200	125	42	13
3201~10000	192	50	13
10001~35000	294	60	13
35001~150000	294	74	13
150001~500000	345	90	13
500001及以上	435	102	13

5.2 检验方法

表 4

项目	检验方法	要求															
电容量	测试频率： ①1MHz±50KHz（I类：≤100pF的所有电容器，以及II类：≤100pF的所有电容器） ②1KHz±50Hz（I类：>1nF的所有电容器；以及II类：100pF<C≤10uF所有电容器）	电容量应在规定的允许偏差范围之内															
损耗角正切	测试频率： ①1MHz±50KHz（I类：≤100pF的所有电容器，以及II类：≤100pF的所有电容器） ②1KHz±50Hz（I类：>1nF的所有电容器；以及II类：100pF<C≤10uF所有电容器）	I类	$C_R \geq 50\text{pF}$, $DF \leq 15 \times 10^{-4}$ $C_R < 50\text{pF}$, $DF \leq 1.5 \times (150 / C_R + 7) \times 10^{-4}$														
		II类	(X7R, X5R) : <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>电压(V)</th> <th>DF</th> <th>电压(V)</th> <th>DF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥100</td> <td>≤2.5%</td> <td>16</td> <td>≤5.0%</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>≤3.5%</td> <td>≤10</td> <td>≤10%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>≤3.5%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ◆0603或0603以下尺寸，或容量≥0.22uF的产品，损耗角正切≤10%或按以上标准	电压(V)	DF	电压(V)	DF	≥100	≤2.5%	16	≤5.0%	50	≤3.5%	≤10	≤10%	25	≤3.5%
电压(V)	DF	电压(V)	DF														
≥100	≤2.5%	16	≤5.0%														
50	≤3.5%	≤10	≤10%														
25	≤3.5%																
绝缘电阻	测试点：引出端之间 测试电压： 额定电压 ($U_R \leq 500\text{V}$) 500V ($U_R > 500\text{V}$) 读数时间：≤2min	I类	$R_i \geq 10000\text{M}\Omega$														
		II类	$C_R \leq 25\text{nF}$, $R_i \geq 4000\text{M}\Omega$ $C_R > 25\text{nF}$, $R_i \cdot C_R \geq 100\text{s}$ 。														

项目	检验方法	要求
介质耐电压	施加电压： $U_R \leq 200V$ 时： $2.5U_R$ ； $U_R = 250V$ 时： $2U_R$ ； $500V \leq U_R < 1000V$ 时： $1.5U_R$ ； $\geq 1000V$ 时： $1.2U_R$ ； 持续时间： (5 ± 1) s， 浪涌电流不超过50mA。	电容器应无击穿、飞弧和可见损伤
尺寸	用适当精度的量具检查其外形尺寸	见表1
外观检查	适当的光线下目测或10倍显微镜下检查	外观应无凹陷、裂纹、棱边毛刺、粘附外来杂质，也不应出现起层或引出端金属化层脱落现象。
可焊性	整个电容器浸入焊液10~15mm。 焊料温度： $245 \pm 5^\circ C$ ，时间：2s	上锡率应大于90%

储存方法：我司产品的储存周期为一年，为确保产品的可焊性，建议在购买后6个月内使用。

（在包装好已交付的情况下）

储存温度： $-10 \sim 40^\circ C$ 储存湿度：30~70%RH