




规格承认书

(SPECIFICATION FOR APPROVAL)

TO: _____



产品名称: CBB62 X2 电容器

PRODUCT NAME: CBB62 X2 CAPACITOR

产品规格: 0.22μFK330VAC

PRODUCT TYPE: 0.22μFK330VAC

日期: 2021.02.24

D A T E: 2021.02.24



客户承认签栏			振华承办签栏		
检验	承办	承认	批准	承办	部门签章
			齐华桥	王雪丽	
日期			日期	2021.02.24	

宁波市江北振华电子有限公司


NINGBO JIANGBEI ZHENHUA ELECTRON

宁波市江北区通惠路 899 号

TEL:0574-87432215 FAX:0574-87432209

产品说明 Product description

尺寸说明 Size instructions




型号 Type	规格 Specification	成品尺寸 Finished size(mm)					
		W	H	T	P	L	D
CBB62 X2	0.22μFK330VAC	13	12	6	10	3.5	0.6
	高温高湿						

主要原材料
Main raw materials

打印说明 Print instructions

薄膜	聚丙烯铝蒸发膜
喷金丝	锡锌合金材料
导线	镀锡铜包刚线 (CP 线)
塑壳	PBT 工程料
灌封料	阻燃环氧灌封料



技术特性 Electrical characteristics

编号 Number	项目 Item		
1	电容量范围 Capacitance range	0.001-2.2μF	
2	容量误差 Capacitance tolerance	J(±5%), K(±10%)	
3	损耗角正切 Dissipation Factor	0.1% at 10KHz and 25°C	
4	绝缘电阻 Insulation resistance	C ≤ 0.33μF	≥ 32000MΩ
		C > 0.33μF	≥ 15000MΩ
5	额定电压 Rated voltage	330VAC	
6	测试电压 Test voltage	1500VDC	
7	环境温度 Operating temperature	最低温度 Minimum limint temperature	-40°C
		最高温度 Maximum limint temperature	+100°C
8	焊接标准 Welding standard	焊锡温度 Temperature	260±5°C
		焊锡时间 Time	5±0.5S
		引线外观无异常, 所浸引线 1.5mm 以下, 引线沾锡, 面积应>90%	

测试报告 Test report


电气特性 Electrical characteristics

样品编号 Number	测试容量 Capacitance test		损耗角正切 Dissipation Factor	测试电压 VDC Test voltage	绝缘电阻 MΩ Insulation resistance
	198—242	nF	≤0.0010	1200VDC	≥32000MΩ
1	210.6	nF	0.0003	OK	OK
2	208.4	nF	0.0003	OK	OK
3	211.5	nF	0.0003	OK	OK
4	207.7	nF	0.0002	OK	OK
5	205.8	nF	0.0002	OK	OK
6	210.7	nF	0.0002	OK	OK
7	211.2	nF	0.0002	OK	OK
8	207.3	nF	0.0003	OK	OK
9	205.9	nF	0.0003	OK	OK
10	212.1	nF	0.0002	OK	OK
检测仪器 Testing instrument	自动容量分选仪 A.C.C.A		LCR 测试仪 LCR Meter	耐压测试仪 T.V Meter	绝缘电阻测试仪 IR Meter
测试频率 Test frequency	10KHz				


试验标准 Test standard

项目 Item	试验条件 Test conditions	标准要求 Standard requirements
高温老练	温度 80±5℃，时间 30 小时，电压 380VAC	$\Delta C/C \leq 2\%$, $tg\delta \leq 10 \times 10^{-4}$
短路放电	1KV _{DC} ，正反短路放电 5 次	$\Delta C/C \leq 2\%$, $tg\delta \leq 20 \times 10^{-4}$
充放电试验	1KV _{DC} ，充放电 10000 次	$\Delta C/C \leq 2\%$, $tg\delta \leq 10 \times 10^{-4}$
标志耐溶剂	三氯乙烯浸泡 10 分钟	环氧不外漏，标志清晰
耐焊接热	将安规电容的引脚距本体 1.5mm~2mm 处浸渍于 260℃±5℃焊槽中，持续 10 s±1 s，试验后，在标准大气条件下静置 1 h~2 h	$\Delta C/C \leq 5\%$, $tg\delta \leq 20 \times 10^{-4}$
潮湿试验	温度 40±2℃，湿度 93%，时间 21d	$\Delta C/C \leq 5\%$
耐久性	温度 85±5℃，1.25VR 电压下，时间 1000 小时	$\Delta C/C \leq 5\%$, $tg\delta \leq 30 \times 10^{-4}$
高温高湿	温度 85±2℃、湿度 85%±3% 220V，1000h	$\Delta C/C \leq 10\%$
引脚抗拉力	引脚加 10N 拉力	无可见损伤
测试频率 Test frequency	10KHz	

高温高湿测试




在测试环境（温度85℃，相对湿度85%，220VAC）下，电容器在连续稳定运行500小时后， $c \leq 3\%$ ；连续稳定运行1000小时后， $c \leq 10\%$ ， $\text{tg}\delta \leq 3 \cdot 10^{-3}$ 。



In the testing environment (temperature 85℃ ,relative humidity 85%, 220VAC), During the 500 hours' continuous operating, $c \leq 3\%$. During the 1000 hours' continuous operating, $c \leq 10\%$. $\text{tg}\delta \leq 3 \cdot 10^{-3}$

耐高温高压测试



在测试环境（温度85℃，380VAC）下，连续稳定运行1000小时后， $c \leq 1.5\%$ 。
 $\text{tg}\delta \leq 3 \cdot 10^{-3}$ 。